

FICHE TECHNIQUE SACHET WICKET		Nomenclature	
		SABD074.200X360*30	
CLIENT:	MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE		Date d'édition
Code client :	11510B		28/04/2011

REFERENCE	Sac wicket FMT naturel sans impression 200X360+RAB35 en 30µm
Texte d'impression	
Matière utilisée	FMT

		MATIERE			
PROPRIETES	METHODES UNITE VALEURS / TOLÉRA			ÉRANCES	
		1 - PHYSIQUES et MECANIQUES	6		
épaisseur	1	μm 30			±15%
Densité	ASTM D792	g/cm ³	0.923		
Force à la rupture	ISO 527-1	N	SM	15.0	±10%
Force a la rupture		IN	ST	13.2	±10%
Résistance à la rupture	ISO 527-1	Мра	SM	25.0	±10%
		ινίρα	ST	22.0	±10%
Allongement à la rupture	ISO 527-1	%	SM	> 200	
Allongement a la rupture		/6	ST	> 50	0
Coefficient de friction dynamique	ISO 8295	,	Face traitée	0.20 - (0.30
Coefficient de friction dynamique		/	Face non traitée	0.15 - 0	0.20
		2 - OPTIQUES			
Teinte	1	/	neutre		
Brillance (60°)	ASTM D2457	%	11		
Opacité minimum	ISO 2814	%	NA		

Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIMENSIONS DU SACHET					
PROPRIETES	UNITES	VALEURS		TOLÉRANCES	
Largeur	mm	200		± 3mm	
Hauteur	mm	36	60	± 5mm	
Rabat	mm	3	5	±3mm	
Soufflet de fond	mm	0		± 3mm	
soufflets latéraux	mm	0		± 7mm	
Poids d'un sac	g	4.	18	± 10%	
		AUTRES IN	FORMATIONS		
	Fond rond :	NON		Wickers:	NON
Nombre de perfos rondes :			Diamètre des perfos rondes :		
No	mbre de perfos en croix :	Nombre de trous encrevés :			
	Perfo européenne :		Microperforation: No		NON
	Prédécoupe :	OUI			NON
	Type de poignée :			-	
RABAT					
← mm		long amorces :			
mm		nbre perfo :	2		
mm		diam perfo :	16		
		entraxe :	110		
		type rabat :	POINTILLE		

IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE (couleurs recto/verso)				
	sans impression	o avec impression		
1-		2-		
3-		4-		
5-		6-		
7-		8-		
9-		10-		
Repérage entre les couleurs : ± 0.30mm				

CONDITIONNEMENT				
format de caisse carton :	420 X 320 X 240	Nbre de sacs/liasse : 100		
type de liassage :	POINTES CHAUFFANTES	Nbre de sacs/caisse : 3500		
format de palette :	110 X 130			